

EXTRUMEX®

DRENAJE



Normalización:
NMX-E-216-SCFI

EXTRUMEX ofrece un innovador sistema de tubería lisa de polietileno de alta densidad y alto peso molecular marca Extrupak.

El sistema de fácil manejo y total hermeticidad lo hacen el más confiable para los diferentes mercados de Drenaje Sanitario, pluvial e industrial, así como canalizaciones.

La Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) para sistemas de alcantarillado es fabricado en base a la norma nacional NMX-E-216 en las resinas PE 3608, PE 4710 y PE 100.



LABORATORIO APROBADO POR:



CERTIFICACIONES:



PROPIEDADES GENERALES	PE 3608	PE 4710	PE 100
DENSIDAD DE RESINA NATURAL (G/CM ³)	.940-.947	.947-.955	.930-...
INDICE DE FLUIDEZ (G/10MIN)	.01-.15	.01-.15	.01-.10
MÓDULO DE FLEXIÓN (MPA)	552-758	758-1103	552-1103
ESFUERZO A LA TENSIÓN (MPA)	21-24	21-24	21-28
RESISTENCIA AL LENTO AGRIETAMIENTO (HORAS)	100-...	500-...	2000-...
ESFUERZO DE DISEÑO HIDRÓSTATICO (MPA)	5.52-...	6.90-...	5.52-...
CONTENIDO DE NEGRO DE HUMO (%)	2-3	2-3	2-3

ESPESORES DE PARED (MINIMOS)				
DIÁMETRO NOMINAL	RD 21	RD 26	RD 32.5	RD 41
PULG.	MIN.	MAX.	MIN.	MIN.
4"	5.4	4.4	3.5	2.8
6"	8.0	6.5	5.2	4.1
8"	10.4	8.4	6.7	5.3
10"	12.9	10.5	8.4	6.6
12"	15.3	12.5	9.9	7.8
14"	16.9	13.7	10.9	8.8
16"	19.0	15.6	12.5	9.9
18"	21.8	17.6	14.0	11.1
20"	24.8	19.5	15.6	12.4
22"	26.6	21.5	17.2	13.6
24"	29.0	23.4	18.7	14.8
26"	31.4	25.4	20.3	16.1
28"	33.8	27.3	21.8	17.3
30"	36.2	29.3	23.4	18.5
31.5"	39.1	30.8	24.6	19.5
32"	38.7	31.3	25.0	19.8
34"	41.1	33.2	26.5	21.0
36"	43.5	35.2	28.1	22.3

PRESENTACIONES ESTÁNDAR	RD 21	RD 26	RD 32.5	RD 41
12 ML TRAMO	4"	4"	4"	4"
12 ML TRAMO	6"	6"	6"	6"
12 ML TRAMO	8"	8"	8"	8"
12 ML TRAMO	10"	10"	10"	10"
12 ML TRAMO	12"	12"	12"	12"
12 ML TRAMO	14"	14"	14"	14"
12 ML TRAMO	16"	16"	16"	16"
12 ML TRAMO	18"	18"	18"	18"
12 ML TRAMO	20"	20"	20"	20"
12 ML TRAMO	22"	22"	22"	22"
12 ML TRAMO	24"	24"	24"	24"
12 ML TRAMO	26"	26"	26"	26"
12 ML TRAMO	28"	28"	28"	28"
12 ML TRAMO	30"	30"	30"	30"
12 ML TRAMO	31.5"	31.5"	31.5"	31.5"
12 ML TRAMO	32"	32"	32"	32"
12 ML TRAMO	34"	34"	34"	34"
12 ML TRAMO	36"	36"	36"	36"

PRESIONES DE TRABAJO EN LA TUBERÍA		
RD	PRESIÓN DE TRABAJO KG/CM ²	PRESIÓN DE REVENTAMIENTO A CORTO PERÍODO KG/CM ²
21.0	5.6	22.4
26.0	4.5	18.0
32.5	3.6	14.4
41.0	2.8	11.2

NOTA: ESTOS VALORES ESTÁN DEFINIDOS A 23+/-2° C.

NOTA: TOLERANCIA DE ESPESOR SEGÚN NORMA NMX-E216

*EN CASO DE REQUERIR MEDIDAS Y RD'S ESPECIALES FAVORDE CONSULTAR A PLANTA.

Monterrey, N.L.
Calle Lerdo de Tejada No. 899
Col. El Lechugal, Sta. Catarina, N.L.
C.P. 66350
Tels. 01 (81) 83362474, 83362944



Zona Noroeste (NL, TAMS), david.leon@extrumex.mx, 01 (81) 15214780
Zona Norte (COAH, DGO, CHIH), francisco.quiroga@extrumex.com.mx, 01 (81) 15214694
Zona México (RIEGO, AGROPECUARIO), francisco.landa@extrumex.mx, 01 (81) 18101746

Guadalajara, Jal.
Calle Asunción No. 3159
Campo Polo Chapalita, Guadalajara, Jal.
C.P. 44510
Tel. 01 (33) 36479317

Zona Noroeste (SIN, SON, BC), enrique.macias@extrumex.mx, 01 (662) 3221999
Zona Pacífico (JAL, MICH, NAY, COL), adalberto.sahagun@extrumex.mx 01 (33) 16095288

México D.F.
Ferrocarri de Cuernavaca No. 211-1
Chapultepec Morales, México, D.F.
C.P. 11570
Tels. 01 (55) 52823840, 52823841

Zona Centro (AGS, SLP), ventas.centro@extrumex.mx, 01 (444) 3519550
Zona Centro-Sur (CDMX, EDO MX, OAX), israel.herrera@extrumex.mx, 01 (55) 43324618
Zona Bajío-Centro (LEON, QRO), gerardo.diaz@extrumex.mx, 01 (442) 4761825
Zona Centro (PUE, TLX, HGO), amado.pineda@extrumex.mx, 01 (222) 6518641

Villahermosa, Tab.
Calle Doña Fidencia No. 314
Col. Centro, Villahermosa, Tab.
C.P. 86000
Tels. 01 (993) 3141875, 31313492

extrutab1@prodigy.net
claudio.gonda@extrumex.mx, 045 (993) 3115864

Nos ponemos a su disposición con los departamentos de:

Atención a Clientes
servicio.clientes@extrumex.mx

Aseguramiento de Calidad
jorge.guzman@protexa.mx
eduardo.gomez@protexa.com.mx
01 (81) 83992699

Página web
<http://www.extrumex.mx/>